

5190243IB02

2020121502

تقييم عام

تم الاختيار بنجاح

رقم التقرير:
طالب وظيفة:
عنوان مقدم الطلب:

2020121502
HZR MADENCİLİK VE NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10758. SK. NO: 11 F KARATAY/ KONYA

الشخص الذي يمكن الاتصال به
اتصال هاتفي:
عينة مقبولة في:
تاريخ التقرير
العدد الإجمالي للصفحات:

Murat Ata
0507 783 05 50
04.12.2020 : 11:40
15.12.2020
8 (الصفحات)

رقم تعريف العينة:

جص قطن

| نتيجة | طريقة | اختبار |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| A1, S1, D0 | En ISO 13501-1 | اختبار القابلية للاشتعال * |
| لا توجد تغييرات في العرض. | ASTMD 2247 | اختبار مقاومة الرطوبة * |
| Rw = 32,6 dB | TS EN ISO 10140-2 | اختبار عزل الصوت * |
| مضاد للجراثيم | JIS Z 2801:2012 | اختبار مقاومة الجراثيم * |



عجل البحر



ممثل العملاء
Hasan KUTLU



مدير المختبر
Hava Sarıaydın

Test results, methods and other information about the sample shown in the relevant pages of this Report are based on the information specified in accordance with "Test Request Form (PR03-F01) conveyed to us from the Applicant. Test results are valid for the sample as identified above. Sample may not represent the lot which it belongs. This Report does not replace a Product Certificate. Full report or any part of it may not be reproduced or used for any other purpose without the written permission of EUROLAB Laboratory. Sampling has not been done by us. Unsigned and unsealed Reports are invalid. Analysis as indicated with "*" are in the Scope of our Accreditation Certificate issued from ÖSAS according to TS EN ISO/IEC 17025, Analysis as indicated with "***" are performed at the external laboratories using accredited test methods according to TS EN ISO/IEC 17025 from ÖSAS. Possible extra notes may add with starting "N" to related pages. Tested and remaining samples will be kept in specified terms & conditions at test request and/or proposal form. Physically, chemically and microbiologically decomposed samples are discarded regardless of the storage period. Applicant can not claim any right in this regard. Results are shown in this Report do not include Measurement Uncertainty values. Measurement Uncertainty values are not taken in consideration during Pass/Fail assessment of the test results shown in this Report. Evaluation of the test results using Measurement Uncertainty values is the responsibility of the Applicant.

EUROLAB[®] (TÜRCERT TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.)

يحظر تغيير أي وجميع إصدارات هذا المستند بأي طريقة كانت. في حالة وجود تعارض بين النسخة الإلكترونية (مثل ملف PDF) والنسخة الورقية الأصلية المقدمة من EUROLAB[®] ، فإن الأخير هو الذي يسود ، TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. استخدام عن استخدام أو عرضية قد تنجم عن استخدام أو البيانات الواردة في هذا المستند المعلومات أو البيانات ، أو عن عدم القدرة على استخدام المعلومات أو البيانات الواردة في هذا المستند

بيئة

لا يجوز نقل محتويات هذا التقرير إلا إلى أطراف ثالثة بالكامل ويتم تزويدها بإشعار حقوق الطبع والنشر وحظر التغيير وإشعار صلاحية النسخ الإلكترونية وإشعار المسؤولية.

بيئة

| | |
|---|---------------------------|
| X | البيئة السكنية (المحلية) |
| X | بيئة تجارية وصناعية خفيفة |
| X | البيئة الصناعية |
| X | البيئة الطبية |

النتائج / سونوالار اختبار ملتهب 1.

EN ISO 13501-1

منتجات البناء والعناصر الهيكلية ، تصنيف الحريق. الجزء الأول: التصنيف باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها من اختبارات السلوك ضد الحريق.

تغطي هذه المواصفة القياسية سلوك جميع الهياكل ، بما في ذلك المنتجات المستخدمة جنبًا إلى جنب مع العناصر الهيكلية ، ضد اللهب.

أحكام الفحص والاختبار
(إذا لم تكن هناك حاجة لتطبيق القاعدة / الاختبار على العينة) لا ينطبق على العينة (إذا كانت العينة تناسب القواعد) تم تمريرها (إذا كانت العينة المختبرة لا تتوافق مع القواعد) يسار (إذا كانت هناك قاعدة / تجربة غير مطبقة لأي سبب) غير قادر

NU
P
L
U

| رقم العينة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| اشتعال (نعم / لا) | رقم | رقم | رقم | رقم | رقم | رقم |
| ما إذا كان اللهب منتشرًا (نعم / لا) | رقم | رقم | رقم | رقم | رقم | رقم |
| وقت نشر اللهب | - | - | - | - | - | - |
| الاحتراق على ورق الترشيح (نعم / لا) | رقم | رقم | رقم | رقم | رقم | رقم |
| نتيجة | P | P | P | P | P | P |

ملاحظات: العينات بها اشتعال. لم يصل اللهب إلى خط القياس خلال الفترة التجريبية. لا تقطر ، ذوبان وحرق ، ورق الترشيح لم يحترق.

| | |
|--|---|
| EN 13501-1 A1 اختبار الاستجابة للحريق (فئة: معايير المنتج ذات الصلة والافتقادات وفقًا لـ 4.3 درجة مئوية EN 13238 تم تكييف عينات الاختبار عند 23 ± 2 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50 ± 5% عند تفاصيل التكييف | |
| TS EN 13501-1 (TS EN 13501-1) A1 صف دراسي (شيء 8.3) | TS EN 13501-1 (TS EN 13501-1) A1 استخدام منتج لتحديد المطابقة للفئة ISO 1716 ، TS EN ISO 1182 |
| عينة الاختبار | الطول 550 مم ، العرض 20 مم ، السماكة - مم (مم على صفائح كربونات الكالسيوم 12) |
| متطلبات التعرض | تعرض السطح للهب |

نتيجة:

اجتاز المنتج الاختبار بنجاح. TS 13501-1 A1. تم إجراء الاختبارات والاختبارات وفقًا للمواصفة الأوروبية رقم

ترتبط نتيجة هذه التجربة بسلوك عينة الاختبار للمنتج في ظل الظروف الخاصة التي يتم فيها تطبيق الاختبار ؛ لا يوجد معيار واحد لتقييم مخاطر الحريق المحتملة لمنتج في ظل الاستخدام الفعلي. "

EUROLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ
TÜRCERT TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.

التعامل مع الحريق

EN 13501-1 وفقاً لـ (Euroclasses) يجب تحديد فئة الاحتراق للمنتج

TS EN ISO 1182) اختبار القابلية للاشتعال - 1-13501-1 TS EN

يتم تطبيق هذا الاختبار لتحديد ما إذا كانت مساهمة المنتج في نشوب حريق كبيرة بغض النظر عن الاستخدام النهائي للمنتج. يتعلق هذا الاختبار بفئات الفئة A1ff والفئة

| شيء | القاعدة / الاختبار | النتيجة / التقييم | القرار |
|-----|---|--|------------------------------|
| 5 | عينة الاختبار | | |
| | يجب أن تكون العينة أسطوانية ، ويجب أن يكون حجم كل عينة (76 ± 8 سم) 3 وقطرها (45 + 0 - / 2 مم) (والارتفاع) 50 ± 3 مم ، | قطرها 45 ملم وارتفاعها 50 ملم (76 3 سم) | البشري |
| 6 | تكييف | | |
| | يجب تجفيف EN 13238 يجب تكييف عينات الاختبار كما هو محدد في عينات الاختبار واختبارها لمدة 20 ساعة إلى 24 ساعة في فرن تدوير الهواء بدرجة حرارة (60 ± 5) درجة مئوية. يجب تركه يبرد إلى درجة الحرارة المحيطة في مجفف قبل وضعه. يجب تحديد كتلة كل عينة بحساسية 0.01 جم قبل التجربة | وقت التكييف: أسبوع واحد درجة حرارة التكييف: 23 ± 2 درجة مئوية درجة حرارة التكييف: 50 ± 5 % التكييف لفترة محددة 4.3 EN 13238 (أ: الحد الأدنى لفترة التكييف أسبوع واحد المنتجات القائمة على الأسمنت 2) | البشري |
| 8 | عرض النتائج | | |
| 8.1 | يتم حساب خسارة الكتلة المقاسة وفقدان الكتلة بالنسبة المئوية لكل من عينات الاختبار الخمس القابلية للاشتعال يتم حساب الوقت الإجمالي المقاس للتفاهم المستمر وتسجيله. بالتوازي لكل عينة من عينات الاختبار الخمس | 1. اختبار | 1.13 MJ/kg TS EN ISO 1716 |
| 8.2 | يجب أن تفي المنتجات المتجانسة A1 Class TS EN 13501 -1 ملاحظة 1: $tf = 0s$ و $m ve 50\% \leq 30^\circ C$ وغير المتجانسة بمعايير | 2. اختبار | 1.14 MJ/kg TS EN ISO 1716 |
| 8.3 | يجب أن تفي المنتجات A2 Class TS EN 13501-1 ملاحظة 2: tf ليست 50% و Δm و $\Delta t \leq 50^\circ C$ غير المتجانسة وغير المتجانسة بمعايير class 20 ملاحظة 3: TS EN 13501-1 ملاحظة 3: $PCS ojen 2.0 MJ/kg$ يجب أن تفي منتجات متجانسة الفئة بمعايير | 3. اختبار | 1.13 MJ/kg TS EN ISO 1716 |

وفقاً للسلوك ضد الحريق TS EN 13501-1 تصنيف الجص القطني وفقاً للمواصفة

EUROLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ
TÜRCERT TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
A1

| طريقة اختبار | معامل | عدد الاختبارات | متوسط المعطى المستمرة | معلمة مناسبة |
|--------------|--|----------------|-----------------------|--------------|
| TS EN 13823 | FIGRA _{0,2Ml} (W/s) | 3 | 40,5 | (-) |
| | LFS > kenar | 3 | (-) | ليس |
| | THR _{600s} (MJ) | 3 | 1,9 | (-) |
| | SMOGR _A (m ² /s ²) | 3 | 60,0 | (-) |
| | TSP _{600s} (m) | 3 | 90,7 | (-) |
| | Drops and droplets (s) | 3 | (-) | ليس |

(-): غير قابل للتطبيق

(1) تعرض السطح للهب

(2) تعرض الحافة للهب (c) EN 14509: 2014 اساسي C.1.2.2.a)

| طريقة اختبار | معامل | معامل | معايير الامتثال |
|--------------|--|-------|-----------------|
| TS EN 13823 | FIGRA _{p 2 MJ} [W/s] | 40,5 | < 120 (B) |
| | THR _{600s} (MJ) | 1,9 | <7,5(B) |
| | LFS < kenar | (-) | Evet(B) |
| | SMOGR _A [m ² /s ²] | 60,0 | <180 (s1) |
| | TSP _{600s} [m] | 90,7 | <200 (s1) |
| | قطرات حرق / جزيئات حرق الوقت | ليس | ليس (d0) |

(-): غير قابل للتطبيق

EUROLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ
TÜRCERT TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.

تصنيف الجص القطني على أساس سلوك النار:

A1

تصنيف إضافي لتشكيل الدخان:

S1

تصنيف إضافي لحرق القطرات /الخرز:

d0

رد فعل لإطلاق النار لجص القطن

| سلوك القابلية للاشتعال | | دخان | | قطرات محترقة | |
|------------------------|---|------|---|--------------|-----|
| A1 | - | s | 1 | - | d 0 |

2. اختبار مقاومة الرطوبة

ASTM D2247

يغطي هذا التطبيق المبادئ الأساسية وإجراءات التشغيل لاختبار مقاومة الطلاء للماء عن طريق تعريض العينات المطلوبة في جو يتم الحفاظ عليه عند رطوبة نسبية 100٪ للعينات المطلوبة.

| اسم عينة | اختبار | اساسي | الظروف البيئية | نتيجة |
|----------|---------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| قطن الجص | مقاوم للرطوبة | ASTM D2247 | 38 °C, % 100 RH 336 h | لا توجد تغييرات في العرض |

، التقييم العام

تعرضت عينة الجص القطني إلى رطوبة بنسبة 100٪ عند 38 درجة مئوية لمدة 336 ساعة (14 يوم) ولم يحدث أي تشقق أو تغير في اللون أو المظهر

3. اختبار عزل الصوت


TS EN ISO 717-1

تغطي هذه المواصفة القياسية عناصر البناء ، مثل الجدران والأرضيات والأبواب والنوافذ ، وكميات فردية من العزل ضد الضوضاء المحمولة جواً في المباني وقواعد تحديد هذه الكميات

نتائج الإختبار

TS EN ISO 717-1 يرد أدناه مؤشر خفض الضوضاء الموزون الذي تم الحصول عليه وفقاً لمعيار

$R_w (C ; C_{tr}) = 32,6 (- 1,6 ; - 3,8) \text{ dB}$



| تكرار F [Hz] | R اوكتاف 1/3 [dB] |
|--------------------|-------------------------|
| 50 | 33,0* |
| 63 | 39,0* |
| 80 | 32,0 |
| 100 | 34,2 |
| 125 | 29,1 |
| 160 | 28,4 |
| 200 | 32,6 |
| 250 | 30,7 |
| 315 | 32,8 |
| 400 | 33,6 |
| 500 | 37,2 |
| 630 | 38,8 |
| 800 | 41,2 |
| 1000 | 42,0 |
| 1250 | 46,5 |
| 1600 | 46,7 |
| 2000 | 44,3 |
| 2500 | 51,5 |
| 3150 | 52,9 |
| 4000 | 58,6 |
| 5000 | 62,7 |

* Minimum values

ديسيبل R_w التقييم العام : نتيجة للاختبار ، تبلغ قيمة

4. اختبار مضادات الجراثيم

| | |
|------------------------|---|
| الكائنات الحية الدقيقة | المكورات العنقودية الذهبية ATCC 6538 P (غرام (+)) |
|------------------------|---|

| عينة | اسم الكائن الدقيق التكاثر (cfu/cm ²) | | الاختزال اللوغاريتمي Log (cfu/cm ²) | |
|----------------|--|---------------------------|---|---------|
| | لحظة الاتصال (ساعات 0) | بعد الحضانة (24 s, 35° C) | Log (A) | Log (B) |
| تحكم غير معالج | 3.75x10 ³ | 1x10 ⁷ | 3.57 | 7 |

| عينة | نتيجة (cfu/cm ²) | الاختزال اللوغاريتمي |
|-------|------------------------------|----------------------|
| | بعد الحضانة (24 s, 35° C) | Log (C) (At) |
| يعالج | 1.38x10 ⁷ | 4,32 |

| | |
|---------------|----------|
| Log (R) = B-C | R = 2.68 |
| | فعال |

| | |
|------------------------|--|
| الكائنات الحية الدقيقة | غرام (-) ATCC 8739 الإشريكية القولونية |
|------------------------|--|

| عينة | اسم الكائن الدقيق التكاثر (cfu/cm ²) | | الاختزال اللوغاريتمي Log (cfu/cm ²) | |
|----------------|--|---------------------------|---|---------|
| | لحظة الاتصال (ساعات 0) | بعد الحضانة (24 s, 35° C) | Log (A) | Log (B) |
| تحكم غير معالج | 5x10 ³ | 1.13x10 ⁷ | 3.69 | 7.05 |

| عينة | نتيجة (cfu/cm ²) | الاختزال اللوغاريتمي |
|-------|------------------------------|----------------------|
| | بعد الحضانة (24 s, 35° C) | Log (C) (At) |
| يعالج | 1.26x10 ⁷ | 4.58 |

| | |
|---------------|----------|
| Log (R) = B-C | R = 2.47 |
| | فعال |

النشاط المضاد للبكتيريا أ: متوسط القيمة اللوغاريتمية للعينة غير المعالجة مباشرة بعد الحضانة (ب) ساعة اتصال لحظة (ب) متوسط القيمة اللوغاريتمية للعينة غير المعالجة في نهاية 24 ساعة ج: متوسط R: القيمة اللوغاريتمية لعينة الاختبار المعالجة في نهاية 24 ساعة.

Cotton وأن يكون $R \geq 2$ يجب أن تكون قيمة النشاط المضاد للبكتيريا ، JIS Z 2801: 2012 وفقاً لطريقة **التقييم العام** مضاداً للبكتيريا Plaster